

レディーミクストコンクリート品質検査報告書

平成26年10月 2日

株竹原電設 殿

株式会社 サカヒラ
 株式会社 サカヒラ生コン工場
 福岡県飯塚市潤野1238番地
 TEL 0948-25-5388

工 名	株式会社 竹原電設 福岡工場								
打込箇所									
呼 び 方	コンクリートの種類による記号	呼び強度	スランプ 又はスランプ フロー cm	粗骨材の最大寸法 mm	セメントの種類による記号				
	普通	30	21	20	N				
指 定 項									
採 取 日	試 験 日	材 齢 (日)	番 号	スランプ (cm)	空気量 (%)	最大荷重 (kN)	強度 (N/mm ²)	平均強度 (N/mm ²)	摘 要
9/ 4	10/ 2	28	1	21.0	4.3	298	37.9	37.7	CT=27.0℃ 標準養生
			2			294	37.4		
			3			296	37.7		

備 考
 圧縮強度は測定値より、385 k g f / c m²です。
 よって呼び強度の30 N / m m² (306 k g f / c m²) では、
 1 c m²当り、306 k g 以下の荷重に耐えられます。